






## AT-4 Vaxartad rostskydd, 3004, 3033, 3034, 3035, 3036

Mycket effektiv korrosionsskydd för långvarigt skydd av metallytor som utsätts för tuffa väderförhållanden. Bildar en fast, vaxartad och flexibel hinna som ger ett utmärkt UV-skydd. Den torkade hinna är termostabil upp till ca +200°C. Avlägsnar fukt. Utmärkt saltspraybeständighet, saltsprejtest enligt ASTM B-117, 2-3 mils (50-75 my), kolstål (1010) 900-1500 h. Kan avlägsnas med kolvätelösningsmedel eller alkaliska rengöringsmedel.



När upp till följande standarder: MIL-PRF-16173 E (klass 1 och 2), NATO 6850-66-132-5848 och 6850-66-132-6099 samt NSN 8030-00-062-6950, 8030-00-231-2345, 8030-00-244-1300 och 8030-01-470-2601.

Egenskaper: täckningsförmåga från 7 till 8 m<sup>2</sup>/l @ yta på 75 my, torr hinna inom 12-24 h, beröringstorr inom 0,5-3 h, bärsubstansen är petroleumdestillat, hållbarhet i behållare 24 månader @ 24°C temp, icke-flyktiga komponenter 57-61 %, viskositet @ 23°C 600-5000 cps (6 rpm) Spindel # 2, VOC 347-372 g/l, densitet 0,89-0,91 kg/l.

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackning	Parti/Antal	UN-kod	EAN-kod
3004	400/520 ml	aerosol	12	1950	 6 416631 030042
3033	5 l	plåtbehållare	1		 6 416631 030332
3034	10 l	plåtbehållare	1		 6 416631 030349
3035	25 l	plåtbehållare	1		 6 416631 030356
3036	200 l	tunna	1		 6 416631 030363