AT-4 Vahamainen ruostesuoja, 3004, 3033, 3034, 3035, 3036



Erittäin tehokas korroosionestoaine pitkän ajan suojaksi metallipinnoille, jotka ovat alttiina koville sääolosuhteille. Muodostaa kiinteän vahamaisen ja joustavan kalvon jolla erinomainen UV-Suoja. Kuivunut kalvo on lämpöstabiili aina n. +200°C saakka. Syrjäyttää kosteuden. Erinomainen suolasumun kesto. (Suolasumutesti ASTM B-117 mukaan, 2-3milliä (50-75 micronia), Hiiliteräs (1010) 900-1500 t) Voidaan poistaa hiilivetyliuottimilla tai alkaalisilla puhdistusaineilla. Täyttää seuraavat normit: MIL-PRF-16173 E (Grades 1 ja 2), NATO 6850-66-132-5848 ja 6850-66-132-6099 sekä NSN 8030-00-062-6950, 8030-00-231-2345, 8030-00-244-1300 ja 8030-01-470-2601 Ominaisuuksia Peittokyky 7 – 8 m² / l @75 mikronin pinnalla Kuivakalvo 12 – 24 tuntia Kosketuskuiva 0.5 – 3 tuntia Kantoaine petrolitisle Säil.aika astiassa 24 kk @ 24°C lämpötilassa Haihtumattomat ainesosat 57 – 61 % Viskositeetti@+23°C 600 – 5000 cps (6 rpm), Spindle #2 VOC 347 – 372 g/l Tiheys 0.89 – 0.91 kg/l

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
3004	400/520 ml	Aerosoli	12	1950	6 416631 030042
3033	5 l	Peltikanisteri	1		6 416631 030332
3034	10 l	Peltikanisteri	1		6 416631 030349
3035	25 l	Peltikanisteri	1		6 416631 030356
3036	200 l	Tynnyri	1		6 416631 030363