Lämpömaali musta +350°C, 1108

Lämpömaali soveltuu niin metalli- kuin puupinnoillekin. Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja huoneenlämpöinen.

Koemaalaa pieni alue ennen varsinaista maalausta sellaisesta kohdasta, mikä ei haittaa valmista työtä. Vanhat maalipinnat on hyvä hioa hiomapaperilla ennen maalaamista.

Ravista huoneenlämpöistä tölkkiä erittäin hyvin ennen käyttöä. Maalattaessa etäisyys tölkistä kohteeseen n. 20 cm. Valumisen estämiseksi maalaa useita ohuita kerroksia. Jokaisen maalauskerran jälkeen on pinnan saatava kuivua n. 10 min. Käytön jälkeen pidä tölkki ylösalaisin ja paina nupista niin kauan kunnes tulee vain ponneainetta, joka puhdistaa suuttimen. Päällemaalattuvuus 20 minuutin sisällä tai 7 vrk:n kuluttua.

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
1108	400/520 ml	Aerosoli	12	1950	6 416631 011089