



RTV-silikoni, 3351, 3352



AT-RTV silikoni (Room Temperature Vulcanizing) on 1 komponenttinen, huoneenlämmössä kovettuva silikonitiiviste, joka on pakattu helppokäyttöiseen painepakkaukseen. Tuote on kehitetty paikalla muovattavaksi tiivisteeksi tavanomaisten tiivisteiden (kumi, korkki, paperi, huopa, asbesti ym.) sijaan. Muodostaa kestävästi tiivisteeseen, joka kestää hyvin UV-säteilyä, vettä ja useita kemikaaleja, kuten happoja, rasvoja, öljyä, voiteluaineita, jäähdytysnesteitä sekä höyryjä ja sumuja. Tarttuu hyvin metallipintoihin kuten teräs ja alumiini, lasipintoihin, lasitettuihin pintoihin, maalatuille pinnoille. Tiivistää moottorit, koneet, pumput, suodattimet, uunit, termostaatit, lämmitys- ja höyrykattilat jne. Nahoittuu n. 6 min. kuluessa. Kuiva tiiviste on avattavissa uudelleen. Voidaan myös tiivistää märkänä, jolloin pysyvä kiinnitys. Säilyvyys 15 kuukautta tuotantopäivämäärän jälkeen. Ei sisällä liuottimia. Työskentelylämpötila +5°C - - +35°C. Musta: lämpötila-alue -50°C - +230°C Punainen: lämpötila-alue -60°C - +260°C

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
3351 musta	270/210 ml	Painepakkaus	12	1950	 6 416631 033517
3352 punainen	270/210 ml	Painepakkaus	12	1950	 6 416631 033524